



INDUSTRIAS MAPAR S.A.C.

SANSON ESMALTE SINTETICO

Esmalte sintético de alto brillo y cubrimiento

DESCRIPCION:

Es un producto elaborado a base de resinas alquídicas y pigmentos seleccionados que le otorgan un mayor brillo y poder cubriente brindando un mejor acabado a las superficies de metal, madera y cemento.

CARACTERISTICAS

Acabado	: Brillante
Colores	: Según Carta
Diluyente	: Aguarrás (Para un mejor acabado) y/o Thinner standard (Para rápido secado)
Dilución	: Pistola Convencional: 1/4 de diluyente por galón de pintura como máximo. Brocha o rodillo: 1/8 de diluyente por galón de pintura como máximo
Secado al tacto	: 2 - 6 Horas (a 25° C)
Secado Duro	: 24 horas (a 25° C)
Repintado	: 24 horas (a 25° C)
Rendimiento Teórico	: 27 m ² a 1 mil e.p.s. por galón
Rendimiento Práctico	: Para rendimiento practico tomar en cuenta perdidas de material durante la aplicación e irregularidades de la superficie.
Almacenamiento	: 12 meses a 20° C

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de contaminantes

Superficies Metálicas:

- Elimine el polvo e impurezas de la superficie. Lije para eliminar el óxido presente.
- De no ser posible el lijado de la superficie se recomienda usar TRANSFORMADOR DE OXIDO CHEMA.
- Aplicar después de 24 horas CHEMS ZINCROMATO y luego 2 manos de SANSON ESMALTE SINTETICO.

Superficies de concreto nueva o resanada:

- Esperar 30 días antes de aplicar la pintura. La superficie debe estar completamente seca.
- En caso de superficie nueva aplique previamente SELLADOR CHEMS COLOR.
- En ambos casos, si repinta sobre otro esmalte se recomienda lijar la superficie hasta opacar el brillo de esta manera ganar rugosidad y tener mejor adherencia.

APLICACIÓN:

- Brocha, rodillo o pistola
- La superficie debe estar seca y libre de impurezas.
- Homogenice la pintura.
- Para brocha o rodillo diluya 8 volúmenes de SANSON ESMALTE SINTETICO con 1 de aguarrás mineral o thinner Standard.
- Para pistola diluya 4 volúmenes de SANSON ESMALTE SINTETICO con 1 de aguarrás mineral o thinner Standard. Diluya solo lo que va utilizar.

RECOMENDACIONES:

- Para el matizado de colores especiales utilice colores de SANSON ESMALTE SINTETICO y prepare toda la pintura a usar en un solo recipiente para evitar variaciones de color.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Use ropa de trabajo adecuados.
- Utilice máscara para reducir el riesgo de inhalación de vapores.
- Producto inflamable por lo que debe ser almacenado en lugares con adecuada ventilación.

PRESENTACIÓN:

Envase de 1 gal. americano (3.785 lt.)