



INDUSTRIAS MAPAR S.A.

SANSON BLANCO FLEXIBLE

Adhesivo en polvo para pegar cerámicos. Económico y rendidor.

DESCRIPCIÓN:

Sansón Pegamento Blanco Flexible es un pegamento en polvo de buena calidad formulado para pegar porcelanato y pepelma sobre superficies de cemento o flexibles.

VENTAJAS:

Permite enchapar sobre superficie rígidas (cemento) o flexibles (drywall).

No necesita remojar las piezas a enchapar.

Mayor facilidad en la limpieza durante su aplicación, debido que no se trabaja con los elementos húmedos.

Óptima adherencia sobre superficie de cemento y sobre mayólica

Conserva sus características a través del tiempo, a diferencia de la rigidez del cemento puro.

Los pisos pueden entrar en servicio cumplidas las 24 horas de aplicado el pegamento.

LIMITACIONES EN EL USO :

Permite el pegado de porcelanato y pepelma sobre superficies horizontales y verticales.

Para enchapes mayores a 30 x 30 cm se recomienda sujetar durante el inicio del trabajo por medios mecánicos.

FORMA DE APLICACIÓN:

Preparación de la mezcla y aplicación:

Verificar que la superficie a aplicar se encuentre completamente limpia, libre de polvo y de grasa.

Agregar agua al Sansón Pegamento Blanco Flexible a razón de 250 ml por cada kilogramo de polvo, homogenizar hasta formar una pasta trabajable y sin grumos.

Deje reposar de 5 a 10 minutos para que se hidraten bien sus componentes.

Mezcle nuevamente y aplicar directamente a la pared utilizando una llana dentada para aumentar la rapidez del trabajo y el rendimiento del producto.

Antes de aplicar el pegamento humedezca ligeramente con una brocha el paño a trabajar.

Coloque los cerámicos ejerciendo una fuerte presión para asegurar el contacto con el pegamento.

A temperaturas de ambiente mayores de 25 °C. se recomienda humedecer los cerámicos antes de su aplicación.

Características

Color	:	Blanco
Aspecto	:	Polvo
Agua de amasado	:	250 ml / Kg de producto
Tiempo abierto (min.)	:	Aprox. 60
Densidad de la mezcla , Kg/litro	:	1.700 – 1.800
Temperatura de aplicación	:	Mínimo 8 °C
Rendimiento	:	6 – 7 m ² por bolsa de 25 Kg , aplicado con raspín de 8 mm.
Tiempo de almacenamiento	:	Mínimo 6 meses.

Limpieza de materiales y equipos :

Efectuar la limpieza de cerámicos, muros y herramientas con agua antes que la mezcla endurezca, luego sólo podrá ser eliminado por medios mecánicos.

Almacenamiento :

El producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco , lejos de la humedad y de la lluvia, en sus empaques originales bien cerrados.

Precauciones :

Evite el contacto directo con la piel y ojos, utilizar guantes, gafas de seguridad y respiradores contra polvos durante su manipulación. Si existe contacto con la piel y ojos lavar inmediatamente con abundante agua, si persisten las molestias acudir al médico.

Presentación

Bolsa de papel de 25 kg